

触摸屏用透明胶

OC样品A

2011.3.17

	OC样品A
粘度 (mPa·S)	4.5
固态部分 (%)	25

《标准使用方法》

塗布方法：旋涂式

预烘烤：90°C 3min/HP

曝光量：60mJ/cm² (線)

間隙150 μm

没有遮挡UV功能

显影：喷淋显影

显影液 0.05%KOH (内有表面活性剂)

显影時間 60sec

显影压 0.25MPa

水洗 15sec

后烘烤：230°C 30min/烤炉

膜厚：1.5 μm